

Technické informace Galvinol



Speciální základ na obtížně natíratelné materiály, jako jsou například lehké kovy (měď, mosaz, nerez, zinek a pod.), ale i na plasty, sklo, porcelán a podobně. Aplikuje se v tenké vrstvě bez ohledu na estetiku. Pro lepší orientaci na natřených plochách je probarveno do modra.

Vysoká vydatnost 35 m² z litru, přetíratelný již po 30 minutách.

Galvinol nyní dodáváme i ve spreji (400 ml).

Vlastnosti a kvalita

- Speciální primer na rozpouštědlové bázi
- Pro aplikaci štětcem
- Vytváří lepkavý povrch jako ideální adhezní povrch

Fyzikální a chemické vlastnosti

- Chemický základ : akryl na bázi rozpouštědel
- Barva: modro-průhledná
- Vůně: rozpouštědlo
- Vydatnost:
- Teoretická: 35 m² / l
- Praktická vydatnost závisí na mnoha faktorech, jako je drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace
- Sušení (při 20 ° C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):
- Zaschlý na prach: zůstává lepkavý
- Přelakovatelné : po min. 30 minut, ale nejpозději po 24 hodinách
- Hustota: 0,87 kg / litr.
- Viskozita: 16-24 s.
- Ford pohár 4 při 20 ° X
- Obsah pevných látek: 7% objemových
- Obsah VOC: max. 741 g / l, kategorie A / h
- EU Limitní hodnoty: 750 g / l (2007) / 750 g / l (2010)
- Teplotní odolnost: do 100 ° C
- Stabilita při skladování: 5 let od data výroby v neotevřené nádobě, pokud jsou skladovány v suchých, dobře větraných prostorech a nejsou vystaveny přímému slunečnímu světlu při teplotách mezi 5 ° a 35 ° C.
- Likvidace: Do odpadkového koše vložte pouze prázdnou nádobku. Přiveďte plechovky se zbytky barvy na speciální odpady. Obsah: max. Jmenovitý objem = 250 ml, 750 ml, 5litr plechovka a 400ml sprej

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) - pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Příprava před lakováním

Příprava: Odstraňte olej, mastnotu a všechny ostatní povrchové nečistoty alkalickým nebo vysokotlakým čištěním (pára) v kombinaci s vhodnými čisticími prostředky. Úplně odstraňte předchozí nátěry. V závislosti na nutnosti použijte drátěný kartáč, pískování nebo brusný papír. Během aplikace musí být povrch čistý a suchý.

Lakování: Pro zajištění homogenity je třeba lak před použitím důkladně promíchat. DUPLI-COLOR Speciální adhezní nátěr GALVINOL je určen k aplikaci štětcem. Aplikace stříkací pistolí se nedoporučuje. Používejte přírodní štětiny, dlouhé vlasové kartáče. Naneste nátěr ve velmi tenkých jednotných vrstvách. Používejte v dobře větraných prostorech. Během aplikace by měla okolní plocha, podklad a adhezní nátěr mít teplotu vyšší než 5 ° C a nižší než 35 ° C.

Naneste vrchní nátěr nejdříve po 30 minutách, ale do 24 hodin. Čím déle budete čekat, tím větší je riziko, že na lepivém povrchu budou obsaženy částice prachu a nečistot.

Čištění nástrojů: terpentýn

Podmínky použití: Teplota vzduchu, podkladu a povlaku: mezi 5 ° a 35 ° C. Relativní vlhkost vzduchu: pod 85%. Teplota podkladu: nejméně o 3 ° C nad rosným bodem.

Objednací čísla

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

Verze

Datum vydání 12.12, 2017

Toto vydání nahrazuje předešlé vydání TL

Datum tisku: 08.03.2019

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@de.motipdupli.com