

# Műszaki adatlap

## GALVINOL (3202, 7202)

**FORGALMAZÓ:** EUROPEAN-AEROSOLS KFT. 2038 Sóskút, Ipari park 3507/6.

Tel. +36 23 560 012,

**GYÁRTÓ:** RUST-OLEUM Netherlands B.V.

### LEÍRÁS:

**A GALVINOL** elsősorban horganyzott és színes fémekre kifejlesztett alapozó. Galvinolt a lehető legvékonyabb rétegben kell a felületre alkalmazni. A felvitel folyamán nagyon jól tapad és enyhén ragacsos felületet képez, mely lehetővé teszi a fedőfesték minőségi tapadását. A GALVINOL alkyd gyantát tartalmaz speciális kiegészítőkkkel kombinálva. Elméleti kiadósság 50m<sup>2</sup>/liter.

**Felhasználási javaslat.** Horganyra, alumíniumra, rézre, rozsdamentes acélra, számos műanyagra, üvegre, porcelánra. Fedőrétegeként elsősorban az Alkyton festékeket javasoljuk. Kizárólag ecsettel történő alkalmazásra.

### TECHNIKAI ADATOK

Felvitel utáni állapot:	ragadós
Sűrűség:	0,92 g/cm <sup>3</sup>
Fényesség:	fényes
Korrózió osztály:	C1/C2 alacsony védelem
Száranyag:	20 m/m% / 16v/v%
Ajánlott rétegvastagság:	száraz: 4-5 µm, nedves: 25-30 µm
Hőállóság:	100 °C (száraz hő)

### Száradás 20°C / 50% RV

Tapintás száraz	ragadós
Mozdítható	ragadós
Átfesthető	30 perc
Teljes száradás	24 óra

\* RV = relatív levegő páratartalom

### ELMÉLETI KIADÓSSÁG: 50 m<sup>2</sup>/liter.

Gyakorlati kiadósság: számos tényezőtől függ, mint pld. a felület fajtája, durvasága vagy anyagvesztés a munka folyamán.

**FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:** Maradékalanul zsírtalanítsunk. Minden régi festékréteget és szennyeződést, sós lerakódást, „fehér rozsdát” stb. maradékalanul távolítsunk el lúgos vagy nagynyomású (gőz) mosóval és megfelelő tisztítószerrel. A felületnek a felvitel előtt és folyamán száraznak és tisztának kell lennie. **A GALVINOL-t ne használjuk rozsdás felületre.** Abban az esetben, ha a kezelendő felület egyes részei rozsdásak (pld. az illesztéseknél), ezt kezeljük alapozóval (Alkyton Primer) vagy Penetrátor-ral.

Felhasználás előtt az anyagot alaposan keverje fel!

### Felvitel és hígítás:

A terméket ne hígítsa! Ecsetfajta: használjon sima felületű ecsetet, hosszú természetes sörtével.

### Használati feltételek:

Megengedett levegő, felület és festék hőmérséklet 5 és 35°C között. Relatív levegő páratartalom alacsonyabb, mint 85%. Megjegyzés: A ragacsos felület miatt javasolt 30 perc után fedőfestéssel átkenni!

# Műszaki adatlap

**Eszközök tisztítása:**

Rust-Oleum hígítóval vagy aromás szénhidrogénnel.

**Csomagolás:** 0,25 - 0,75 - 5,0 liter

**Biztonsági adatok: lásd.** A biztonsági adatlapot.

VOC tartalom: 745 g/l

VOC kategória: A/h

VOC határérték: 750 g/l

**Tárolás:** zárt dobozban a gyártási időponttól számított 5 évig, száraz, jó szellőzésű és fénytől védett helyen, 5-35°C hőmérsékleten.

Ezek az információk tájékoztató jellegűek. A gyártó és forgalmazó nem felel a bárminemű helytelen, a forgalmazó figyelmén kívüli felhasználásból eredő kockázatért vagy kárért. A cég jogosult az adatokat előzetes bejelentés nélkül megváltoztatni.

Készült: 2023.10.23.